

Silikat-Silikon Putzgrundierung TX-60

SILIKAT-SILIKON-PUTZGRUNDIERUNG

TX-60 Silikat-Silikon-Putzgrundierung: Flüssige Grundierung als Voranstrich für den TX-60 Silikat-Silikon Putzgrundierung. TX-60 Silikat-Silikon Putzgrundierung kann auf mineralischen Untergründen aller Art wie Beton, Gips, Zement, Kalk-Zement oder Gipskartonplatten im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Der Anstrich ist, je nach Witterung, frühestens nach 5-6 Stunden überputzbar.

Verarbeitung: TX-60 Silikat-Silikon Putzgrundierung verarbeitungsfertig. Eine Verdünnung, Verdickung oder Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Um eine homogene Konsistenz zu erhalten, muss die Putzgrundierung sorgfältig gerührt werden. Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Beschädigte Putzuntergründe muss ausgebessert werden. Alte schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Der Auftrag erfolgt flächendeckend durch Streichen oder Rollen.

Lieferung: 5 L Eimer; 72 Eimer / Palette, 360 L
10 L Eimer; 44 Eimer / Palette, 440 L



TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Flüssiges Kaliumglas, Silikonharz-Wasser-Dispersion, Quarze
Farbe	weiß oder getönt
Dichte	über 1,4 kg / dm ³
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Trocknungszeit	über 4 Std
Verbrauch	ca. 0,2 L / m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Technische Spezifikationen	ETA 15/0311 vom 29.05.2015